




GRUNTOLIT-SO 305

Silikonowy środek gruntujący

Parametry:	Środek na bazie żywicy silikonowej do gruntowania podłoży przede wszystkim przeznaczonych do malowania farbami silikonowymi i silikatowo-silikonowymi (SISI) Ogranicza i wyrównuje chłonność, wzmacnia podłoże, ułatwia malowanie i zwiększa przyczepność farby do podłoża
Cechy produktu:	Wodoodporny Mrozoodporna Paroprzepuszczalny Reguluje chłonność podłoża Ułatwia malowanie
Skład:	• Żywica silikonowa • Dyspersja polimerowa • Dodatki uszlachetniające • Woda
Sposób użycia:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, bez wykwitów solnych, pleśni, glonów, mchów itp.
Przygotowanie podłoża:	Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Ubytki, nierówności lub spękania naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy osłonić.
Rodzaje podłoża:	Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie Tynk gipsowy: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie Płyta gipsowo-kartonowa: zagruntować jednokrotnie Betony, żelbet: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie Mur z cegły: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie Podłoże drewniane (płyta OS , deska, płyta wiórowa): Nie nadaje się. Cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne: zagruntować jednokrotnie
Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Sposób użycia:	Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Przeciętny czas wysychania wynosi 24 godziny. W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem. Unikać nadmiernego gruntowania
Uwagi wykonawcze:	W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników.
Przechowywanie:	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.



GRUNTOLIT-SO 305

Silikonowy środek gruntujący

Parametry techniczne

Zużycie	od 50 do 300 ml/m ²
pH	ok 7
Kolor	po wyschnięciu bezbarwny
Czas wysychania	ok 4h
Możliwość wykonywania dalszych prac	po ok. 24h

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.