



Systemy suchej zabudowy

K469a.pl

Karta techniczna

10 / 2018



Knauf G-K Start

Gipsowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń

Opis produktu

Knauf G-K Start jest gipsową masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych oraz do uzupełniania i napraw ubytków. Zgodny z PN-EN 13963 w zakresie wymagań w niej określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty budowlane wymagań podstawowych. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Higieniczny.

Zakres zastosowania

Masa szpachlowa Knauf G-K Start przeznaczona jest do ręcznego szpachlowania wszystkich rodzajów oryginalnych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i krawędzi docinanych z zastosowaniem taśmy zbrojącej oraz do uzupełniania i napraw ubytków. Stanowi system z produktem Knauf G-K Finish.

Właściwości

- sypka, gotowa do rozrobienia zaprawa
- łatwe uzyskanie jednolitej masy
- łatwa i plastyczna podczas nakładania
- mały skurcz po wyschnięciu
- odporna na spękania
- wysoka przyczepność do podłoża i taśmy zbrojącej
- szybkie schnięcie
- szybki przyrost wytrzymałości
- kolor zbliżony do gładzi Knauf G-K Finish
- nie wymaga gruntowania nie szlifowanej powierzchni przed zastosowaniem/pokryciem Knauf G-K Finish
- niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia płyty gipsowo-kartonowej powinna być sucha i odpylona. Oryginalne krawędzie płyt nie wymagają gruntowania. W przypadku krawędzi ciętych, powstałe spoiny należy odpylić za pomocą wilgotnego pędzla. Podłoża mineralne muszą być suche, niezmarznęte, czyste i stabilne. Chłonne podłoża mineralne wymagają gruntowania środkiem głęboko penetrującym Knauf Universalgrund.

Przygotowanie materiału i sposób użycia:

Knauf G-K START wsypywać powoli do czystej wody (ok. 11 l wody na 25 kg suchej mieszanki). Wymieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania homogenicznej konsystencji. Możliwa jest korekta konsystencji po przez dolanie wody lub dosypanie proszku i ponowne przemieszanie. Do przygotowania i nakładania używać czystych pojemników i narzędzi. Nakładać w warstwach max. 3 mm grubości pojedynczej warstwy. Przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Nierówności powstałe na wyschniętej powierzchni usunąć za pomocą szpachelki lub papieru ściernego.

Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C. Do finalnego szpachlowania zastosować Knauf G-K FINISH bez konieczności gruntowania nieszlifowanej powierzchni.

Nakładanie: Ręczne za pomocą nierdzewnej pacy lub szpachelki.

Dane techniczne

Reakcja na ogień	A1	EN 13501
------------------	----	----------

Zużycie / wydajność

1 warstwa płyty	0.3 kg / m ²
2 warstwy płyty	0.5 kg / m ²
4 warstwy płyty	1 kg / m ²

Forma dostawy

Knauf G-K Start 25 kg (48)	Nr artykułu 585202
----------------------------	-----------------------

Przechowywanie

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach w szczelnie zamkniętych workach. Chronić przed wilgocią. Uszkodzone opakowania przesypać i użyć w pierwszej kolejności. Okres przydatności do użycia materiału zamkniętego w fabrycznych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi 9 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199
Fax: +48 22 369 5157

www.knauf.pl

Systemy suchej zabudowy

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa