

WIM KLEJ

STANDARDOWA ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

- **Klasyfikacja C1T wg PN-EN 12004**
- **Do glazury i terakoty**
- **Na stabilne podłoża mineralne**
- **Grubość warstwy do 5mm**
- **Mrozoodporna**

STANDARDOWA CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH klasy C1T wg PN-EN 12004

■ ZASTOSOWANIE:

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do mocowania nasiąkliwych ściennych i podłogowych płytek ceramicznych na stabilnych i nieodkształcalnych podłożach. Zalecany także do płyt i płytek cementowych. Może być stosowany do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

■ PODŁOŻA:

WIMKLEJ zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste i nasiąkliwe podłoża takie jak: beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoża musi być wolne od pyłu, kurzu i innych substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi być $\leq 4\%$.

■ GRUNTOWANIE:

- Beton komórkowy gruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO GRUNTUJĄCYM i pozostawić do pełnego wyschnięcia.
- Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO GRUNTUJĄCEGO.
- Nie ma konieczności gruntowania w przypadku betonu i innych mineralne podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść ciekłą warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 55° – 65° w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im większa płytką tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości zęba min. 8 mm. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do warstwy grzebieniowej i lekko przesuwać ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyszczyć płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

■ **DANE TECHNICZNE:** odnoszą się do temp. $+23^{\circ}\text{C}(\pm 2)$ i wilgotności powietrza $50\%(\pm 5)$

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących



Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$

Proporcja mieszania: 5,5–6,0 l wody na 25 kg kleju (0,22–0,24 l wody na 1 kg kleju)

Czas dojrzewania: 5 minut

Czas pracy: ok. 4–6 godz.

Czas otwarty: min. 20 min.

Czas korygowalności: min. 15 min.

Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.

Możliwość spoinowania:

• **ściany:** 4–8 godz.

• **posadzki:** po ok. 24 godz.

Odporność na temperaturę: od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm

Przyczepność: typ C1T ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)

■ ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Płytką o boku do 10 cm	wysokość zęba 4 mm	ok. 1,6–2,0 kg/m ²
Płytką o boku 20–25 cm	wysokość zęba 6–8 mm	ok. 3,0–4,0 kg/m ²
Płytką o boku powyżej 30 cm	wysokość zęba 8–12 mm	ok. 4,0–6,0 kg/m ²

■ CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

■ OPAKOWANIE

Worki papierowe 20 lub 25 kg

■ SKŁADOWANIE I TRANSPORT:

Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

■ TERMIN WAŻNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO I WYMOGI HIGIENICZNE:

Symbol ostrzegawczy: Xi – produkt drażniący

Zawiera cement portlandzki

UWAGA:

Wyrób zawiera mniej niż 2 ppm chromu (VI)

ZWROTY R:

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

ZWROTY S:

S2 – Chronić przed dziećmi.

S22 – Nie wdychać pyłu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/38 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.



WIM sp. z o. o.

ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel: + 48 44 744 12 50, Fax, +48 44 744 12 59
biuro@wim.chb.pl www.wim-chb.pl

