

# ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® ST10 START GŁADŹ SZPACHLOWA 2 W 1 START + FINISZ



## PRZYGOTOWANIE GŁADKICH, RÓWNYCH POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM

- 2 w 1 Start + Finisz
- receptura oparta o mikrowypełniacze
- zwiększona wytrzymałość
- łatwo się nakłada i szlifuje
- pojedyncze ubytki do 3 cm
- aplikacja "mokro na mokro"
- do wewnątrz

## OPIS PRODUKTU

ACRYL-PUTZ® ST10 START jest sypką gładzią szpachlową na bazie gipsu naturalnego, wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących doskonale przyczepną do podłoża. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krótkim czasie, nie pęka nawet w grubych warstwach (do 3cm - przy pojedynczych ubytkach) i łatwo się szlifuje. Zarobioną gładź można nakładać "mokro na mokro" - tj kolejną warstwę przed pełnym wyschnięciem poprzedniej co znacznie skraca czas pracy. Ściany i sufity po zastosowaniu gładzi szpachlowej uzyskują idealnie gładką, śnieżnobiałą, łatwą do malowania powierzchnię.

## ZASTOSOWANIE

Śnieżnobiała gładź szpachlowa do przygotowywania idealnie gładkich ścian i sufitów wewnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, płytach kartonowo - gipsowych, wysezonowanych tynkach cementowo - wapiennych przed malowaniem lub tapetowaniem, a także do montażu narożników aluminiowych.

## WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Czas zużycia	do 60 minut
Początek wiązania	≥ 60 minut
Przyczepność	≥ 0,5 MPa
Wytrzymałość na zginanie	≥ 2 MPa
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 4,5 Mpa
Temperatura stosowania i podłoża	od +10°C do +25°C

## SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"><li>• podłoże przeznaczone do szpachlowania powinno być mocno związane, suche, pozbawione załuszczeń, luźnych ziaren tynku, wolne od pyłu i kurzu</li><li>• wszystkie stykające się z masą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie</li><li>• w celu wzmocnienia podłoża zaleca się przed szpachlowaniem zagruntować gruntem ACRYL-PUTZ®GP41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ®GU40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY w zależności od chłonności podłoża</li><li>• na podłoża gładkie ,betonowe zastosować ACRYL-PUTZ®GK41 GRUNT POLIMEROWY KONTAKT</li><li>• płyty gipsowo-kartonowe zamocować na ścianie lub suficie zgodnie z zasadami ich montażu</li></ul>
Przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"><li>• przewidzianą do zużycia ilość suchej masy szpachlowej wsypać do pojemnika z wodą w ilości około 1 kg suchej masy na 0,4 l wody ciągle mieszając</li><li>• zawartość pojemnika starannie wymieszać, najlepiej przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednorodnej, łatwej do nakładania masy bez grudek</li><li>• gotową masę po upływie około 5 minut ponownie wymieszać i nakładać za pomocą szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych lub przez natrysk hydrodynamiczny</li><li>• zarobiona masa szpachlowa przydatna jest do stosowania około 1 godz.</li><li>• każdorazowe zarobienie masy wykonywać używając czystych narzędzi i opakowań</li></ul>

Szpachlowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednorazowo nanosić warstwy grubości od 1 do 3 mm</li> <li>• nie stosować w warstwach poniżej 1mm</li> <li>• *w przypadku większych pojedynczych ubytków można nakładać jednorazowe warstwy nawet do 3 cm grubości</li> <li>• aplikacja „moko na mokro”- nałożenie kolejnej warstwy przy zachowaniu warunków: 1 warstwa o grubości 2-3 mm; czas nałożenia –przed pełnym wyschnięciem 1 warstwy (ok 75% powierzchni suche w dotyku)</li> <li>• wysuszone powierzchnie wygładzić papierem ściernym, gąbką szlifierską lub siatką o gradacji 100/150, odpylić i zagruntować ACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY</li> <li>• Gruntowanie wykonywać za pomocą wałka malarskiego lub poprzez natrysk. Zastosowanie pedzla może spowodować rozmycie oraz tworzyć nierówności na powierzchni.</li> </ul>
---------------	--

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

## PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY NAKŁADANIA	PARAMETRY NAKŁADANIA			
	proporcje mieszania z wodą	czas otwarty pracy [min.]	grubość jednej warstwy [mm]	zalecana ilość warstw
szpachelka metalowa	0,4l wody na 1kg szpachli	60	1-3	do wyrównania ubytków
natrysk hydrodynamiczny*	0,44l wody na 1kg szpachli	60	1-3	do wyrównania ubytków

\*natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model T-MAX- rozmiar dyszy TMX651

## OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

## OPAKOWANIA

2,5kg, 5kg, 20kg

## WYDAJNOŚĆ

Zależna od grubości warstw – około 1kg/m<sup>2</sup> przy grubości warstwy 1mm.

## KOLORYSTYKA

śnieżnobiała

## LZO

brak

## NORMY, BADANIA I ATESTY

Atest Higieniczny nr 298/322/326/2013.

EN 13279-1

Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2

Reakcja na ogień: A1

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych: NPD

Opór cieplny: NPD

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**BEZPIECZEŃSTWO:** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

**PRZECHOWYWANIE:** Chronić przed wilgocią.

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.