



PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

Upłynniony jastrych anhydrytowy 3-60mm

Parametry:

Przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 3 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych.
Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.
Minimalne grubości warstwy:
podkład związany z podłożem > 3 mm,
na warstwie oddzielającej > 30 mm,
„pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >35 mm,
w systemie ogrzewania podłogowego min.30 mm ponad przewody grzejne.


Cechy produktu:

Upłynniona
Bezskurczowa
Łatwa w użyciu.
Do wewnątrz.
Szeroki zakres grubości

Skład:

- Bezwodny siarczan wapnia
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki uszlachetniające

Sposób użycia:



Warunki wykonywania prac:

Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-K 311 lub GRUNTOLIT-SK 313

Przygotowanie podłoża:

Przygotowanie podłoża zależy od opcji podkładu. W każdym przypadku podłoże powinno być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, jednorodną strukturę oraz być oczyszczone. Należy stosować dylatacje zgodnie z zasadami. Elementy stalowe stykające się z wylewką zabezpieczyć antykorozyjnie.
W przypadku podkładu związanego z podłożem należy je zagruntować GRUNTOLIT-K 311 lub GRUNTOLIT-SK 313
W przypadku podkładu na warstwie rozdzielającej należy wykonać szczelną izolację z odpowiedniej folii
W przypadku podkładu „pływającego” na odpowiednio ułożonej izolacji termicznej i/lub akustycznej należy wykonać szczelną izolację z odpowiedniej folii. Dla podkładu z ogrzewaniem należy zgodnie z zasadami ułożyć przewody grzejne na warstwie izolacyjnej.

Rodzaje podłoża:

Betony, żelbetu: Zagruntować GRUNTOLITEM-SK 313 lub GRUNTOLITEM-K 311 w rozcieńczeniu 1:1
Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SK 313 lub GRUNTOLITEM-K 311 w rozcieńczeniu 1:1
Jastrych anhydrytowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SK 313 lub GRUNTOLITEM-K 311 w rozcieńczeniu 1:1

Przygotowanie produktu:

Przy wylewaniu ręcznym suchą mieszankę wymieszać z odpowiednią ilością wody do uzyskania jednolitej masy. Odczekać około 5 minut i przemieszać ponownie.
Przy wylewaniu maszynowym używać agregatu z dwustopniowym mieszaniem np. „duo-mix” firmy M-tec. Wylewać po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przez ustawienie dozowania wody.



PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

Upłynniony jastrych anhydrytowy 3-60mm

Sposób użycia:	Po zarobieniu wodą wylewać w sposób ciągły do ustalonego poziomu. Świeżo rozlaną wylewkę rozprzawiać i odpowietrzać ruchami wstrząsowymi za pomocą sztangi metalowej
Uwagi wykonawcze:	Wylewkę chronić przez 2 dni od jej wykonania przed nadmiernym nasłonecznieniem, zbyt wysoką temperaturą, przeciągami i wodą. Dopuszcza się delikatną wentylację pomieszczeń. Nie można stosować dmuchaw do suszenia wylewki. Jeżeli po wyschnięciu na powierzchni występuje biały nalot należy go zeszlifować i odkurzyć.
Przechowywanie:	Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
Produkt zgodny z:	EN 13813

Parametry techniczne

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003	CA-C30-F6
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą	ok. 150 minut (w temperaturze otoczenia 20°C)
Lekkie obciążenia użytkowe	po 7 dniach
Możliwość wykonywania dalszych prac	po 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20°C)
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę	po 48 godzinach
Grubość warstwy	3-60mm
Proporcje mieszania z wodą	3,5 (maksymalne grubości) do 5,5 (minimalne grubości) litra wody na 25kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszanki	ok. 1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI	≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne:	<p>Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.</p> <p>Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.</p> <p>Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.</p> <p>Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.</p>
--------------------------	---



PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

Upłynniony jastrych anhydrytowy 3-60mm