



TYNKOLIT-SA 331

Środek gruntujący pod tynki silikatowe

Parametry:	Grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynków silikatowych. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność.
Cechy produktu:	Wodoodporny Mrozoodporny Paroprzepuszczalny Zwiększa przyczepność tynków Ułatwia nakładanie tynków Reguluje chłonność podłoża
Skład:	<ul style="list-style-type: none">• Potasowe szkło wodne• Dodatki uszlachetniające• Kruzywo kwarcowe• Biel tytanowa• Woda
Sposób użycia:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
Przygotowanie podłoża:	Podłoża chłonne i pyłące należy powierzchniowo wzmocnić przy użyciu środka GRUNTOLIT-W 301. Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Powierzchnie spękane i zarysowane należy naprawić zaprawą wyrównującą 428 lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy osłonić.
Rodzaje podłoża:	Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: bez dodatkowego gruntowania Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-SA 304 Tynk cementowy: bez dodatkowego gruntowania Tynk gipsowy: zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302 Płyty gipsowo-kartonowe: zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 Betony: bez dodatkowego gruntowania
Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Sposób użycia:	Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Przeciętny czas wysychania wynosi 24 godziny. W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem.
Uwagi wykonawcze:	W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników. Uwaga! Kolor barwa podkładu tynkarskiego może nieznacznie odbiegać od koloru tynku, podkład tynkarski nie kryje podłoża jak farba. Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.
Przechowywanie:	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.



TYNKOLIT-SA 331

Środek gruntujący pod tynki silikatowe

Produkt zgodny z: Aprobaty Techniczne ETA-07/0118 i ETA-07/0192

Parametry techniczne

Zużycie	od 0,2 do 0,3kg/m ²
pH	ok. 10-11
Kolor	biały lub wybarwiony
Czas wysychania	ok 4h
Możliwość wykonywania dalszych prac	po ok. 24h

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.