




## GIPS 691

Zaprawa do spoinowania płyt g-k

<b>Parametry:</b>	<p>Gipsowa masa szpachlowa do spoinowania płyt g-k bez taśmy zbrojącej. Służy do szpachlowania łączeń płyt g-k o odpowiednim kształcie krawędzi bez użycia taśmy zbrojącej (docinane - nie fabryczne należy zbroić). Może być także stosowana do uzupełniania ubytków i wyrównywania podłoża mineralnych wewnątrz pomieszczeń.</p>
<b>Cechy produktu:</b>	<p>Wysoka przyczepność Wysoka odporność na pękanie Zawiera włókna zbrojące Łatwa w stosowaniu Ekologiczna</p>
<b>Skład:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gips budowlany</li><li>• Mikrowłókna</li><li>• Wypełniacze mineralne</li><li>• Dodatki uszlachetniające</li></ul>
<b>Sposób użycia:</b>	
<b>Warunki wykonywania prac:</b>	<p>Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do spoinowania należy przystąpić po dokładnym oczyszczeniu spoin z pyłu.</p>
<b>Przygotowanie podłoża:</b>	<p>Płyty na stelażu powinny być odpowiednio, stabilnie zamocowane. Płyty klejone spoinować po całkowitym wyschnięciu kleju. Elementy metalowe mogące mieć styczność z tynkiem zabezpieczyć przeciwkorozyjnie.</p>
<b>Rodzaje podłoża:</b>	<p><b>Płyty gipsowo-kartonowe:</b> Oczyszczyć i ewentualnie zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 <b>Betony, żelbet:</b> Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6 <b>Cegły i pustaki ceramiczne:</b> Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6 <b>Tynk gipsowy:</b> zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 <b>Tynk cementowo-wapienny:</b> Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6</p>
<b>Przygotowanie produktu:</b>	<p>Suchą mieszankę należy zarobić z wodą za pomocą mieszadła, w proporcji 0,48l wody na 1kg zaprawy(9,6l na worek 20kg) Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.</p>
<b>Sposób użycia:</b>	<p>Masę nakładać tak aby dokładnie wypełnić spoinę płyt lub ubytek, nie pozostawiając wolnych przestrzeni. W razie potrzeby nakładać w kilku warstwach po wyschnięciu poprzedniej. Po całkowitym wyschnięciu szpachli, według potrzeb można szlifować papierem lub siatką ścienną.</p>
<b>Uwagi wykonawcze:</b>	<p>Zarobioną wodą szpachlę należy zużyć przed rozpoczęciem jej wiązania, to jest przed upływem 1 godziny.</p>
<b>Przechowywanie:</b>	<p>Maksymalnie 6 miesięcy W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.</p>



## GIPS 691

Zaprawa do spoinowania płyt g-k

### Parametry techniczne

Zużycie	ok. 1,0 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Uziarnienie	do 315µm
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą	ok. 1 godziny (w temperaturze +20°C)
	A1

### Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.