



GIPS SZPACHLOWY 690

Uniwersalna szpachla gipsowa

Parametry:	Zaprawa do likwidacji ubytków, spękań, montażu instalacji elektrycznych, prac sztukatorskich i innych, oraz do łączenia płyt g-k z użyciem taśmy zbrojącej. Może być stosowana na różnego rodzaju budowlane podłoża mineralne (betonowe, cementowo-wapienne, ceramiczne, gipsowe itp) wewnątrz pomieszczeń
Cechy produktu:	Uniwersalna Łatwa w obróbce Wysoka przyczepność Wysoka wytrzymałość Ekologiczna
Skład:	<ul style="list-style-type: none">• Gips budowlany• Wypełniacze mineralne• Dodatki uszlachetniające
Sposób użycia:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do wykonywania gładzi należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod gładzie powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się.
Przygotowanie podłoża:	Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy instalacyjne i inne miejsca narażone na spękanie konstrukcyjne zazbroić siatką z włókna szklanego. Elementy metalowe mogące mieć styczność z tynkiem zabezpieczyć przeciwkorozyjnie.
Rodzaje podłoża:	Cegły i pustaki ceramiczne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6 Betony, żelbet: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6 Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6 Tynk gipsowy: zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 Płyty gipsowo-kartonowe: zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302
Przygotowanie produktu:	Suchą mieszankę należy zarobić z wodą za pomocą mieszadła, w proporcji 0,6l wody na 1kg zaprawy (12l na worek 20kg) Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.
Sposób użycia:	Po zarobieniu masę nanosić w naprawiane miejsce i obrobić odpowiednimi narzędziami ze stali nierdzewnej. W razie potrzeby nakładać w kilku warstwach po wyschnięciu poprzedniej. Po całkowitym wyschnięciu szpachli, według potrzeb można szlifować papierem lub siatką ścierną.
Uwagi wykonawcze:	Zarobioną wodą szpachlę należy zużyć przed rozpoczęciem jej wiązania, to jest przed upływem 1 godziny.
Przechowywanie:	Maksymalnie 6 miesięcy W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.



GIPS SZPACHLOWY 690

Uniwersalna szpachla gipsowa

Parametry techniczne

Zużycie	ok. 1,0 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą	ok. 1 godziny (w temperaturze +20°C)
Grubość warstwy	do 10mm
Uziarnienie	do 315µm

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.