



# GŁADŹ GIPSOWA 604

Super biała gładź gipsowa

<b>Parametry:</b>	Zaprawa przeznaczona do ręcznego i maszynowego wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do wykonywania idealnie gładkiej warstwy pod farby lub tynki szlachetne na ścianach i sufitach z tynkami cementowo-wapiennymi, tynkami gipsowymi itp lub wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.
<b>Cechy produktu:</b>	Gładka powierzchnia Łatwa w obróbce Wysoka przyczepność Bezskurczowa Idealnie biała Ekologiczna Do stosowania ręcznego i maszynowego
<b>Skład:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gips naturalny</li><li>• Wypełniacze mineralne</li><li>• Dodatki uszlachetniające</li></ul>
<b>Sposób użycia:</b>	
<b>Warunki wykonywania prac:</b>	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do wykonywania gładzi należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod gładzie powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się.
<b>Przygotowanie podłoża:</b>	Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy instalacyjne i inne miejsca narażone na spękanie konstrukcyjne zazbroić siatką z włókna szklanego. Elementy metalowe mogące mieć styczność z tynkiem zabezpieczyć przeciwkorozyjnie.
<b>Rodzaje podłoża:</b>	<b>Tynk cementowo-wapienny:</b> Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6 <b>Tynk gipsowy:</b> zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 <b>Płyty gipsowo-kartonowe:</b> zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 <b>Betony, żelbetu:</b> zagruntować środkiem GRUNTOBET 310
<b>Przygotowanie produktu:</b>	Suchą mieszankę należy zarobić z wodą za pomocą mieszadła, w proporcji 0,44l wody na 1kg zaprawy(9l na worek 20kg) Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.
<b>Sposób użycia:</b>	Po całkowitym wyschnięciu gładzi, nierówności zeszlifować papierem lub siatką ścierną. Ewentualne niedokładności, oczyścić dokładnie z pyłu i ponownie wykonać gładź.
<b>Uwagi wykonawcze:</b>	Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować
<b>Przechowywanie:</b>	Maksymalnie 6 miesięcy W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.



## GŁADŹ GIPSOWA 604

Super biała gładź gipsowa

### Parametry techniczne

<b>Zużycie</b>	ok. 1 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy zaprawy
<b>Grubość warstwy</b>	do 3mm
<b>Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą</b>	ok. 1 godziny (w temperaturze +20°C)

### Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.