



KLEJ GIPSOWY 680

Gipsowa zaprawa klejowa

Parametry:	Klej przeznaczony do mocowania do powierzchni płyt gipsowo-kartonowych, a także klejenia innych elementów gipsowych
Cechy produktu:	Wysoka przyczepność Wysoka wytrzymałość Łatwy w obróbce Optymalny czas wiązania Uniwersalny
Skład:	<ul style="list-style-type: none">• Gips budowlany• Wypełniacze mineralne• Dodatki uszlachetniające
Sposób użycia:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do klejenia należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się.
Przygotowanie podłoża:	Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Elementy metalowe mogące mieć styczność z klejem zabezpieczyć przeciwkorozyjnie.
Rodzaje podłoża:	Cegły i pustaki ceramiczne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6 Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6. W przypadku gładkich powierzchni GRUNTOBETEM 310. Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie GRUNTOLITEM -W 301 Bloczki silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 Stare tynki cementowo-wapienne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 Stare tynki gipsowe: zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302 Powłoki z farb: Przeszlifować, oczyścić i zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
Przygotowanie produktu:	Suchą mieszankę zarobić z wodą w proporcji 0,62l na 1kg kleju. Wsypywać stopniowo do pojemnika z wodą, mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.
Sposób użycia:	Płyty g-k mocować przez punktowe naniesienie kleju plackami o rozstawie ok. 40cm w pionie i poziomie lub o rozstawie ok. 25 cm przy dużym późniejszym obciążeniu płyty (np. ceramiką). Przytwierdzenie i wyrównanie płyty powinno się odbyć po 10 minutach od nałożenia i do 45 minut od wymieszania kleju z wodą)
Uwagi wykonawcze:	Nie należy mieszać z wodą kleju w ilości większej niż można zużyć w przeciągu 45 minut Minimalna grubość warstwy kleju powinna wynosić 15mm
Przechowywanie:	Maksymalnie 6 miesięcy W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.



KLEJ GIPSOWY 680

Gipsowa zaprawa klejowa

Parametry techniczne

Zużycie	ok. 5 kg/m ² płyty
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą	do 45 minut
Grubość warstwy	min 15mm

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.