



## MOZATYNK-S 050

### Akrylowy tynk mozaikowy

<b>Parametry:</b>	Gotowa do stosowania masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszkiem. Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu tworzy powłokę elastyczną, odporną mechanicznie i trwałą kolorystycznie.
<b>Cechy produktu:</b>	Wodoodporny Mrozoodporny Duża wytrzymałość mechaniczna Łatwy w obróbce Odporny na UV
<b>Skład:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wodna dyspersja polimeru akrylowego</li><li>• Barwione kruszywo kwarcowe</li><li>• Dodatki uszlachetniające</li></ul>
<b>Sposób użycia:</b>	
<b>Warunki wykonywania prac:</b>	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
<b>Przygotowanie podłoża:</b>	Wszystkie podłoża przed nałożeniem tynku zagruntować środkiem TYNKOLIT-T 330 Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Podłoża bardzo nasiąkliwe, pyłące przed naniesieniem TYNKOLITu-T 330 zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301
<b>Rodzaje podłoża:</b>	<b>Tynk cementowo-wapienny:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 <b>Tynk gipsowy:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 <b>Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 <b>Betony, żelbetu:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 <b>Płyty gipsowo-kartonowe:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-T 330
<b>Przygotowanie produktu:</b>	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.
<b>Sposób użycia:</b>	Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej i dobrze rozprowadzić nałożoną porcję tak aby całkowicie pokryć podłoże. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach
<b>Uwagi wykonawcze:</b>	Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej. Pod tynki kolorowe stosować odpowiednio zabarwiony podkład tynkarski. Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą "mokre na mokre" aby uniknąć widocznych połączeń.
<b>Przechowywanie:</b>	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.



## MOZATYNK-S 050

Akrylowy tynk mozaikowy

### Parametry techniczne

<b>Zużycie</b>	frakcja 1,2mm - 3,3kg/m <sup>2</sup> ; frakcja 1,8mm - 4,7kg/m <sup>2</sup>
<b>Uziarnienie</b>	1,2 lub 1,8mm
<b>Czas wysychania</b>	od 12 do 48 godzin

### Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.