




POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006

Środek do zabezpieczania przed graffiti

Parametry:	Dyspersyjny środek tworzący bezbarwną powłokę ochronną, łatwo zmywalną przy użyciu ciepłej wody pod ciśnieniem. Powłoka po zmyciu wymaga odtworzenia w celu dalszej ochrony. Przeznaczona do zabezpieczania narażonych na wymalowania farbami w sprayu elewacji wykonanych z tynków cem-wap, cienkowarstwowych tynków dyspersyjnych, farb elewacyjnych, betonu, okładzin klinkierowych, kamiennych, itp. Nie stosować na materiały niechłonne, takie jak: płytki ceramiczne, laminaty, blachy, itp.
Cechy produktu:	Mrozoodporna Bezbarwna Paroprzepuszczalna Wydajna Ekologiczna Łatwa w stosowaniu
Skład:	<ul style="list-style-type: none">• Woski dyspersyjne• Dodatki uszlachetniające• Woda
Sposób użycia:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.
Przygotowanie podłoża:	Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Powierzchnie uszkodzone naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów.
Rodzaje podłoża:	Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 Stare powłoki malarskie i z tynków dyspersyjnych: Stosować bezpośrednio Cegły i płytki klinkierowe: Stosować bezpośrednio Betony, żelbetu: w przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 kamień naturalny i sztuczny: Stosować bezpośrednio
Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Sposób użycia:	Preparat nanosić na podłoża przy pomocy pędzla lub wałka lub metodą natryskową. Zaleca się, aby środek nanosić co najmniej dwukrotnie, metodą mokre na mokre.
Uwagi wykonawcze:	Powłoka skutecznie zabezpiecza po 24 godzinach od nałożenia. Niekorzystne warunki zewnętrzne mogą wydłużyć czas wysychania. Zabrudzoną powłokę zmywać za pomocą myjki ciśnieniowej wodą o temperaturze około 80°C. Usunąć należy całą powierzchnię, która później zostanie odtworzona. Po osuszeniu podłoża wykonać nową powłokę. Nie nakładać nowej warstwy powłoki na istniejącą starą. Zmywana powłoka powinna zostać w miarę możliwości zebrana i zutylizowana zgodnie z przepisami.
Przechowywanie:	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.



POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006

Środek do zabezpieczania przed graffiti

Parametry techniczne

Czas wysychania	ok. 24 godziny w optymalnych warunkach
Kolor	po wyschnięciu bezbarwny
Ilość warstw	2 (mokre na mokre)
Zużycie	0,2 do 0,7 l/m ²
Skuteczność powłoki	3 lata (po tym czasie należy powłokę wymienić)
pH	6-8

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.