



## SIATKA ZBROJĄCA 160

**Parametry:** Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń TURBO na styropianie lub na wełnie

**Cechy produktu:** Wodoodporna  
Mrozoodporna  
Alkalioodporna

**Skład:** • Włókno szklane

**Sposób użycia:**



**Sposób użycia:** Wykonywanie warstwy zbrojonej: płyty z wełny mineralnej wstępnie przeszpachlować cienką warstwą kleju mocno dociskając pacę. Zaprawę nałożyć na powierzchnię płyty styropianowej lub z wełny mineralnej, przeciągnąć pacą zębatą, przyłożyć pas siatki zbrojącej i równo zaszpachlować do całkowitego jej pokrycia. Pasy siatki zbrojącej powinny być układane z zakładem ok. 10cm. Warstwa zbrojona pojedynczą siatką powinna mieć grubość 3-5mm.

**Produkt zgodny z:** Aprobata Techniczna ETA-15/0575 I ETA-15/0576

### Parametry techniczne

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>CieŜar właściwy</b> | 160g/m <sup>2</sup>      |
| <b>Długość rolki</b>   | 50m                      |
| <b>Szerokość rolki</b> | 100cm                    |
| <b>Wielkość oczek</b>  | 3,5x5mm                  |
| <b>ZuŜycie</b>         | 0,9mb/1m <sup>2</sup>    |
| <b>Wydajność</b>       | 45m <sup>2</sup> z rolki |

**Wskazówki ogólne:** Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.