

# ATLAS FORTIS MN-149

## Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca

### Zastosowanie

- Produkcja betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania konsystencji i klasach wytrzymałości  $\leq$  C20/25
- Produkcja betonu do wykonywania posadzek
- Produkcja betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S2) do ciekłej (S5)
- Produkcja elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych

### Właściwości

- Obniża współczynnik wodno-cementowy przy zachowaniu stałej konsystencji mieszanki betonowej lub poprawia konsystencję mieszanki betonowej przy stałym w/c
- Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
- Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa
- Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej
- Poprawia estetykę betonu
- Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
- Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
- Nie powoduje korozji zbrojenia

### Dane techniczne

Baza	Wodny roztwór naftalenów, melaminy, lignosulfonianów
Postać	Brązowa ciecz
Gęstość	1,21 – 1,27 g/cm <sup>3</sup>
Wartość pH	5,2 – 7,2

### Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,0 % masy cementu  
 Optymalne: 0,8 – 1,0 % masy cementu

*Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.*

### Wymagania techniczne

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012.  
 Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 007/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

15  
 007/D/CPR  
 1488-CPR-0396/Z  
 PN-EN 934-2+A1:2012

ATLAS FORTIS MN-149



1488

#### EN 934-2 T2

#### Domieszka do betonu stosowana w celu redukcji ilości wody/uplastycznienia

Zawartość jonów chlorkowych	Maksymalnie 0,1 % (domieszka bezchlorkowa)
Zawartość alkaliów	Maksymalnie 5,0 %
Zmniejszenie ilości wody zarobowej	W mieszance badanej $\geq$ 5 % w porównaniu z mieszanką kontrolną
Wytrzymałość na ściskanie	Po 7 i 28 dniach beton badany $\geq$ 110 % betonu kontrolnego
Zawartość powietrza	Mieszanka badana $\leq$ 2 % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008 ZA.1 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-1:2009 ZA.1)
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki

### Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg  
 Kontener IBC 1200 kg



## Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

## Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C.  
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.  
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

## Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIS MN-149 należy dodawać łącznie z wodą zarobową.  
Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych.  
Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

## Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

*Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.*

Data aktualizacji: 2015.05.19/MO

