

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

ZAPRAWY SZTUKATORSKIE



www.atlas.2dkod.pl/512
Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o parametrach technicznych, korzyściach lub promocjach produktu

Przeznaczenie i właściwości

- Do wykonywania odlewów (w formach otwartych) oraz wypełniania form sztukatorskich.
- Do wykonywania elementów konstrukcyjnych (tralek, balustrad, wsporników) oraz dekoracyjnego detalu architektonicznego.
- Mineralna – na bazie spoiwa hydraulicznego
- Łączy korzystne parametry robocze i łatwość wykonania jednorodnych odlewów, charakterystyczną dla mas gipsowych z wysoką wytrzymałością i zaletami, które dają zastosowanie spoiw hydraulicznych.
- Dostępna w kolorze szarym.
- Drobnziarnista (kruszywo do 0,5 mm) – może stanowić doskonałą imitację mas gipsowych.
- Charakteryzuje się niską nasiąkliwością i bardzo niskim skurczem.
- Materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Wodoodporna.
- Mrozoodporna.

Sposób użycia

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje: 5,0-5,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Stosować mieszadło wolnoobrotowe aby za bardzo nie napowietrzył masy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Przygotowaną zaprawą ostrożnie i wolno wypełnia się uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone środkami antyadhezyjnymi formy. Rozformowanie gotowych elementów można przeprowadzić nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach.

Uwagi

- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
- Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01 jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego oraz wypełniaczy kwarcowych z dodatkiem substancji upłynniających, poprawiających przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka	5,0-5,5 l/25 kg
Czas gotowości zaprawy do pracy	ok. 1 godziny
Wytrzymałość na ściskanie	ok. 25 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie	ok. 6 N/mm ²
Skurcz	0,22 mm/mb
Nasiąkliwość całkowita	ok. 2 %
Porowatość	ok. 5 %
Zużycie	ok. 2 kg zaprawy na 1 dm ³
Temperatura przygotowania zaprawy i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +25 °C
Dostępne opakowania	worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu	≤ 0,0002 %

Data aktualizacji: 2013.09.16. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.