




Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o parametrach technicznych, korzyściach lub promocjach.

## COLOR MATT

Lateksowa, matowa farba do wnętrz, hipoalergiczna



ODDYCHAJĄCA



GŁĘBOKO MATOWA



DO WŃETRZ

### PRZEZNACZENIE

Dekoracyjne lub ochronne malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, płyty gipsowe oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

### WŁAŚCIWOŚCI

Lateksowa, głęboko matowa, paroprzepuszczalna farba do wnętrz, odporna na mycie i szorowanie, gwarantująca trwałość koloru, łatwa w aplikacji, nie chłapie podczas malowania.

### NAKLADANIE

#### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55% wilgotności - w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć lub skrócić:

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych - min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Całość podłoża zagruntować gruntem pod tynki i farby GRUNTI-IO lub farbą podkładową INITIUM.

#### Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji.

#### Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny kolor na małej próbce!

#### Malowanie:

Farbę należy nanosić na przygotowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie sufitów należy rozpocząć od strefy przyokiennej i prowadzić w głąb pomieszczenia. Jeżeli wymagane jest nałożenie drugiej warstwy, należy pamiętać, aby drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza). Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, unikając przerw w pracy.

### WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,07 l/m<sup>2</sup> na 1 warstwę (do 14 m<sup>2</sup> z 1 l produktu). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

### DANE TECHNICZNE

**Gęstość:** ok. 1,4 kg/dm<sup>3</sup>

**Lepkość:** 8000-10000cP lepkościomierz Brookfield

**Wartość Sd:** XXX

**Krycie jakościowe:** II (PN-89/C-81536)

**Odporność na szorowanie (po 28 dniach):** Klasa 2 (PN-EN 13300:2002); 5000 cykli (PN 81913:1998)

**LZO (VOC) - dopuszczalna zawartość 30g/l:** poniżej 1 g/l

**Temperatura stosowania:** od +5 °C do +30 °C.

**Ilość warstw:** 1-2

**Czas schnięcia:** Suchość dotykowa po ok. 1h

**Nanoszenie kolejnej warstwy:** Po upływie minimum 2h

**Rozcieńczalnik:** Woda.

**Wymagania techniczne:** Produkt posiada Atest Higieniczny PZH oraz Atest Hipoalergiczny.

**Ważność:** 24 miesiące

### WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

### OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 2,5 kg

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2017-01-18