

Quarzolite Graffiato SP

Akrylowa masa tynkarska o strukturze typu “kornik”, o maksymalnym uziarnieniu 1,8 mm, do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjno-ochronnych wypraw tynkarskich, na zewnątrz i wewnątrz budynków

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Masa tynkarska na bazie żywic akrylowych w postaci łatwej do nakładania pasty, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Warstwa tynku pokrywa niedoskonałości i chroni powierzchnie ścian, zapewniając jednocześnie atrakcyjne wykończenie. Może być stosowana do wykonywania warstw dekoracyjno-ochronnych na każdego rodzaju budynkach, również tych, które były wcześniej pomalowane.

Przykłady zastosowania

- Dekoracyjne wykończenie różnych typów tynków cementowych lub wapiennych.
- Wygładzanie ścian, które zostały wcześniej wyrównane przy użyciu dowolnej zaprawy wyrównującej z oferty MAPEI.
- Odnawianie starych powłok malarskich, dobrze przylegających do podłoża.
- Dekorowanie ścian betonowych.
- Jako warstwa wierzchnia w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą lekką moką.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Quarzolite Graffiato SP jest elastyczną masą do wykonywania wypraw tynkarskich, produkowaną na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej, kwarcu

i pigmentów odpornych na działanie promieni słonecznych. Jest przeznaczona do nakładania w jednej warstwie.

Quarzolite Graffiato SP jest odporny na wszelkie warunki klimatyczne oraz agresywne działanie smogu, soli i promieni słonecznych.

Quarzolite Graffiato SP charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszystkich rodzajów tynków tradycyjnych jak również do starych, dobrze związanych z podłożem powłok malarskich.

Quarzolite Graffiato SP zapewnia ochronę podłoża i daje jednolity, atrakcyjny wygląd. Jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, uzyskiwanej dzięki zastosowaniu automatycznego systemu barwienia **ColorMap®**.

Quarzolite Graffiato SP jest również odpowiedni do zastosowania wewnątrz budynków, na podłożach gipsowych lub starych powłokach malarskich, pod warunkiem, że są odpowiednio mocne, dobrze związane z podłożem i zagruntowane preparatem **Malech**.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Nowe powierzchnie lub powierzchnie naprawione zaprawami wyrównującymi powinny być wysezonowane, idealnie czyste, równe i suche.

Należy usunąć wszelkie ślady oleju i smaru oraz części luźno związane z podłożem.

Quarzolite Graffiato SP



Przykład zastosowania
Quarzolite Graffiato SP
- prywatna willa



Zbliżenie struktury
gotowej wyprawy
tynkarskiej

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)	
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
OPIS	
Akrylowa masa tynkarska o strukturze typu "kornik", o maksymalnym uziarnieniu 1,8 mm, do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjno-ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków	
ZAKRES ZASTOSOWANIA	
Zastosowanie na wszelkiego rodzaju ścianach, gdzie jest wymagana zarówno ochrona jak i dekoracyjne wykończenie	
DANE PRODUKTU	
Wygląd:	gęsta pasta
Zawartość części stałych (%):	85-86
Gęstość (g/cm ³):	1,65-1,75
Rozcieńczanie:	produkt gotowy do użycia; może być rozcieńczany wodą w ilości 1-2%
Nakładanie:	pacą plastikową lub ze stali nierdzewnej
Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej (mm):	1,8
Teoretyczne zużycie (kg/m ²):	3,0-3,5
Współczynnik dyfuzji pary wodnej (μ):	100
Opór dyfuzyjny pary wodnej wyrażony grubością warstwy powietrza, której opór odpowiada oporowi dyfuzyjnemu warstwy tynku o grubości 1,8 mm (Sd) (wg DIN 52615) (m):	0,20
Współczynnik podciągania kapilarnego wody (W) (wg DIN 52617) (kg/m ² ·h ^{0,5}):	0,88
SCHNIĘCIE:	na powietrzu
Szkodliwość wg Dyrektywy 1999/45 CE:	brak. Przed użyciem zapoznać się z paragrafem "Środki ostrożności i bezpieczeństwa" oraz z opisem na opakowaniu i w karcie bezpieczeństwa

Rysy i pęknięcia powierzchni należy zespolić oraz naprawić części, które są w złym stanie.

Wypełnić szczeliny i wolne przestrzenie, wygładzić wszelkie nierówności.

Podłoże zagruntować preparatem **Malech** i po 12-24 godzinach zastosować **Quarzolite Graffiato SP**.

Przygotowanie produktu

Quarzolite Graffiato SP jest gotowy do użycia; w przypadku gdy produkt jest zbyt gęsty można dodać do niego 1-2% wody.

Nanoszenie produktu

Quarzolite Graffiato SP powinno się nanosić używając nierdzewnej stalowej pacy, upewniając się, że rozprowadzona warstwa ma jednolitą grubość, odpowiadającą maksymalnej wielkości ziarna kruszywa nakładanej masy. Nadmiar produktu usunąć przeciągając powierzchnię plastikową lub stalową pacą w kierunku poziomym lub pionowym.

Następnie należy rozpocząć zacieranie mokrej powierzchni (kilka minut po nałożeniu) ruchami poziomymi lub pionowymi, przy pomocy plastikowej pacy - w celu nadania pożądanego struktury.

Quarzolite Graffiato SP może być również nakładany przy pomocy niskociśnieniowego pistoletu natryskowego.

Środki ostrożności przy przygotowaniu i zastosowaniu

Nie należy nakładać **Quarzolite Graffiato SP** gdy występuje prawdopodobieństwo deszczu lub silnego wiatru.

Nie należy nakładać masy na nie wyschnięty tynk lub na ściany narażone na podciąganie wilgoci.

Quarzolite Graffiato SP nie zawiera rozpuszczalników. Dlatego należy zachować tylko zwykłe środki ostrożności, jak przy użyciu produktów na bazie wody. Jeśli produkt jest nakładany w pomieszczeniu zamkniętym, należy się upewnić, że miejsce jest odpowiednio wentylowane. Jeśli wystąpi kontakt produktu z oczami, należy je dobrze przemyć dużą ilością czystej wody. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna na życzenie profesjonalnych użytkowników. Nie nakładać w temperaturze niższej niż +10°C.

Nie nakładać tynku jeśli wilgotność względna powietrza jest wyższa niż 85%.

Czyszczenie

Narzędzia, powinny być umyte wodą przed wyschnięciem produktu.

ZUŻYCIE

3,0-3,5 kg/m² w zależności od chropowatości powierzchni.

OPAKOWANIA

Quarzolite Graffiato SP jest dostępny w 20 kg plastikowych wiadrach.

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła w temperaturze od +5°C do +30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Quarzolite Graffiato SP nie jest preparatem niebezpiecznym z punktu widzenia aktualnych norm i przepisów dotyczących klasyfikacji produktów. Należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz zachować środki ostrożności, jakie są zwykle zalecane podczas pracy z preparatami chemicznymi.

Jeśli produkt jest nakładany w pomieszczeniu zamkniętym, należy się upewnić, że miejsce jest odpowiednio wentylowane. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna na życzenie.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie badań własnych.

MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na żądanie oraz na stronach: www.mapei.pl oraz www.mapei.com

Quarzolite Graffiato SP



BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ