


Beton B20

(Baumit Beton B20)



baumit.com

Produkt	Gotowa, sucha zaprawa betonowa klasy C 16/20.	
Skład	Cement, kruszywo, dodatki.	
Właściwości	Beton B20 jest dostępny w workach i luzem co zapewnia wygodę w użyciu i łatwość transportu.	
Przeznaczenie	Beton B20 jest betonem droбноziarnistym, przeznaczonym do wykonywania prac betoniarskich i naprawczych, chudych betonów oraz cementowych podkładów pod posadzki.	
Dane techniczne	Wielkość ziarna:	0 - 4 mm
	Klasa wytrzymałości:	C 16/20
	Konsystencja robocza:	Cl - F38
	Gęstość:	ok. 2000 kg/m ³
	Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /cm grubości warstwy
	Wydajność:	z 1 worka (25 kg) ok. 13 l świeżej zaprawy betonowej, przy ok. 3 l wody
Forma dostawy	Worki : 25 i 40 kg, luzem	
Przechowywanie	W suchym pomieszczeniu na paletach drewnianych – 12 miesięcy.	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	<p>Symbol zagrożenia : Xi drażniący</p> <p>Wartości R: R 36: podrażnia śluzówkę oka R 38: podrażnia naskórek R 43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem</p> <p>Wartości S: S 2: przechowywać z daleka od dzieci S 24: unikać kontaktu z naskórkiem S 26: w przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem S 27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem S 28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą S 37: stosować odpowiednie rękawice ochronne</p> <p>Przestrzegać wartości zgodnie z listą MAK z roku 2001 (najwyższe dopuszczalne stężenie pyłu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m³) Po związaniu i stwardnieniu produkt nie stanowi zagrożenia.</p>	
Obróbka	<p>Wszystkie prace betoniarskie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Beton B20 można wymieszać w betoniarce wolnospadowej lub w mieszarce przepływowej. Czas mieszania 3 - 5 minut. Świeży beton należy zużyć zaraz po przygotowaniu. Unikać wysokości spadania powyżej 1 metra. Nałożony beton należy starannie zagęścić odpowiednio do jego konsystencji, a następnie ściągnąć, zatrzeć i wygładzić powierzchnię. Prace betoniarskie powinny być wykonane w ciągu 1 godziny - a w przypadku wysokich temperatur - w przeciągu pół godziny od przygotowania betonu. Ilość wody w zależności od wymaganej konsystencji - (ok. 2-3 l / 25 kg worka). Do suchego betonu można dodawać wyłącznie czystą wodę zarobową (wodę z wodociągów).</p>	
Wskazówki:	<p>W czasie betonowania i podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C.</p> <p>Nie wykonywać prac betoniarskich na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przymrozkami.</p> <p>Przez pierwsze trzy dni chronić beton przed zbyt szybkim wysychaniem i obciążeniem.</p> <p>W przypadku wykonywania jastrychów przestrzegać obowiązujących norm.</p>	

Warunki na placu budowy przy wykorzystaniu silosów :

Przyłącze elektryczne: 380 V, bezpieczniki 3 x 25 A

Ciśnienie wody: min. 3 bar, przyłącze 3/4"

Dojazd: droga dojazdowa musi być przejezdna dla ciężarówek i nieprzerwanie dostępna.

Powierzchnia potrzebna do postawienia silosu: min. 3 x 3m na nośnym fundamencie

Rozmiary i masy naszych silosów oraz samochodów dostawczych można znaleźć w dokumentach technicznych silosów.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdzie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.