

Disarmante DMA 1000

Olejuowy preparat antyadhezyjny do form i szalunków



ZASTOSOWANIE

Środek antyadhezyjny do wszystkich typów drewnianych deskowań i szalunków używanych do wylewania betonu.

Przykłady zastosowań

- impregnacja płaskich, drewnianych form;
- impregnacja form z drewna o nieregularnym kształcie;
- impregnacja form ze sklejk;
- impregnacja przemysłowych płyt z drewna.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Disarmante DMA 1000 jest produktem bazującym na specjalnych olejach, domieszkach i emulgatorach opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI.

Zmieszany z wodą staje się białą emulsją, o doskonałych właściwościach stabilizujących i wysokich parametrach antyadhezyjnych. Pozwala na łatwe usunięcie form i szalunków oraz poprawia wygląd powierzchni betonu po rozszalowaniu.

Disarmante DMA 1000 wpływa korzystnie na:

- bardziej estetyczne wykończenie i wygląd powierzchni betonowej;
- brak śladów smarów, nawet w przypadku stosowania białego cementu;
- skrócony proces czyszczenia form i szalunków;
- niższe koszty aplikacji.

ZALECENIA

Nie używać produktu **Disarmante DMA 1000** do:

- metalowych form;
- form z tworzyw sztucznych;
- form wykonanych z materiałów niechłonnych.

Disarmante DMA 1000 nigdy nie powinien być używany w pełnym stężeniu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie emulsji

Wymieszać powoli, w czystym pojemniku, wodę z produktem **Disarmante DMA 1000**, w stosunku objętościowym 20 części wody na 1 część preparatu. Mieszać ostrożnie, aż do uzyskania białej, jednorodnej emulsji.

Dla nowych lub wysoce chłonnych deskowań zalecana proporcja mieszania wynosi 5-10 części wody na 1 część objętości **Disarmante DMA 1000**.

Nakładanie emulsji

Emulsję **Disarmante DMA 1000** rozprowadzić na drewnianych formach i szalunkach za pomocą pędzla, szpachli lub metodą natryskową. Przed nałożeniem emulsji powierzchnie deskowań muszą być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Zazwyczaj jedna warstwa **Disarmante DMA 1000** jest wystarczająca.

W przypadku, gdy formy są nowe i bardzo chłonne, zalecane jest nałożenie drugiej warstwy. Beton można wlewać do pomalowanej formy po upływie 3-4 godzin.

Disarmante DMA 1000



Przykłady deskowania
przy użyciu
Disarmante DMA 1000

DANETECHNICZNE (wartości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU⁵

Konsystencja:	płynna
Kolor:	żółto-brązowy
Ciężar właściwy (kg/l):	0,89 ± 0,02 w temperaturze +20°C
Zawartość suchej masy (%):	100
Szkodliwość wg dyrektywy 1999/45/EC:	szkodliwy dla organizmów wodnych. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z paragrafem "Środki ostrożności i bezpieczeństwa" oraz z opisem na opakowaniu i w karcie charakterystyki produktu
Palność:	nie
Kod celny:	3403 99 90

PARAMETRY UŻYTKOWE

Proporcje mieszania:	Objętościowo: 1 część Disarmante DMA 1000 na 20 części wody
Proporcje mieszania dla nowych form i szalunków:	Objętościowo: 1 część Disarmante DMA 1000 na 5-10 części wody
Kolor emulsji:	biały
pH emulsji:	7,5
Stabilność emulsji:	1 ÷ 2 dni
Minimalna temperatura aplikacji:	+1°C
Czas schnięcia:	3-5 godzin w temperaturze +20°C

Czyszczenie

Narzędzia używane do przygotowania i nakładania **Disarmante DMA 1000** mogą być czyszczone zaraz po użyciu, za pomocą wody.

Po kilku godzinach, gdy woda wyparuje, pozostałości oleju na narzędziach mogą być usunięte tylko przy pomocy rozpuszczalników (alkoholu etylowego, trichloroetylenu, itd.).

ZUŻYCIE

10-30 g/m².

OPAKOWANIA

Disarmante DMA 1000 jest dostępny w kanistrach po 200 l oraz 23, 9 i 4,5 kg wiaderkach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

DMA 100 jest niebezpieczny dla organizmów wodnych - unikać wylewania do środowiska. Więcej informacji w karcie charakterystyki produktu.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGA

Chociaż powyższe dane techniczne i wskazówki odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy, to informacje te w każdym przypadku należy traktować jedynie jako orientacyjne i takie, które podlegają weryfikacji po okresie dłuższego stosowania danego wyrobu. W związku z powyższym, przed zamiarem zastosowania tego wyrobu, należy koniecznie sprawdzić, czy jest on odpowiedni dla konkretnego zastosowania. W każdym też przypadku pełną odpowiedzialność za skutki stosowania wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach: www.mapei.pl oraz www.mapei.com



BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ