



## PUSTLEP 140

### Zaprawa murarska do pustaków szklanych

**Parametry:** Zaprawa murarska do wznoszenia ścianek z pustaków szklanych oraz do wykonywania zbrojonych żeber obwodowych w tych ściankach.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**Cechy produktu:** Wodoodporny  
Mrozoodporna  
Specjalistyczna  
wysoka odporność na ścieranie  
Biała lub szara

- :**
- Cement portlandzki
  - Kruszywo kwarcowe
  - Dodatki modyfikujące
  - Wypełniacze mineralne

**Przerób:**



**Warunki wykonywania prac:** Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Pustaki szklane muszą być równe, czyste, o dostatecznej wytrzymałości i sztywności, nie uszkodzone.

**Przygotowanie podłoża:** Podłoże, na którym ma być wzniesiona ścianka powinno być równe, stabilne, o dostatecznej nośności. Do murowania przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia podłoża.

**Rodzaje podłoża:** **Pustaki szklane:** Stosować bezpośrednio

**Przygotowanie produktu:** Suchą mieszankę należy zarobić z wodą w proporcji 6,5 l wody na 25kg zaprawy i wymieszać za pomocą mieszadła do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.

**Przerób:** Przygotowaną zaprawę należy nakładać na górną powierzchnię każdej warstwy pustaków szklanych oraz na boczną krawędź pustaka, tak aby zaprawa całkowicie wypełniła spoinę. Dla uzyskania równych spoin stosować wkładki dystansowe.

**Uwagi wykonawcze:** Ściana z pustaków szklanych powinna być usztywniona przez wykonanie obwodowych żeber betonowych lub z zaprawy PUSTLEP 140 zbrojonych prętami stalowymi. Nie murować pustaków uszkodzonych, pękniętych, obtłuczonych. W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się stosowanie osłon.

**Przechowywanie:** Maksymalnie 12 miesięcy  
W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

**Parametry techniczne**

<b>Zużycie</b>	ok. 18 kg/m <sup>2</sup> ściany z pustaków o wymiarach 19x19x8cm i spoinie 10mm.
<b>Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą</b>	ok. 1,5 godziny (w temperaturze +20°C)
<b>Uziarnienie</b>	0 do 2mm

**Wskazówki ogólne:** Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.



## PUSTLEP 140

### Zaprawa murarska do pustaków szklanych

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.