



Systemy ociepleń wewnętrznych TecTem®

P265t.pl

Karta techniczna

10 / 2018



Knauf TecTem® Füllmörtel

Opis produktu

Mineralna zaprawa wypełniająca na bazie białego cementu i perlitu.

Opakowanie:
worek 35 l

Zakres zastosowania

TecTem® Füllmörtel stosowana jest do wypełniania ewentualnych pustych przestrzeni i spoin pomiędzy płytami TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic w obszarze ścian i sufitów. Dzięki niewielkiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła wyklucza się występowanie mostków cieplnych.

Właściwości

- Niski współczynnik przewodzenia ciepła
- Produkt mineralny
- Szybko twardnieje
- Przepuszczalny dla pary wodnej

Sposób wykonania

Podłoże / przygotowanie:

Powierzchnia musi być czysta, nośna, sucha i wolna od środków antyadhezyjnych. Płyty TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic przed przystąpieniem do nakładania zaprawy oczyścić przede wszystkim w przypadku wcześniejszych prac szlifierskich na materiale izolacyjnym przy użyciu miękkiej szczotki tak, by powierzchnia była wolna od pyłu.

Rozrabianie

Ok. 1,7 litra wody na kg suchej zaprawy. Rozrabianie ręczne.

Obróbka

Zaprawa TecTem® Füllmörtel zarabiana jest ręcznie w stosunku 1,7 litra wody na 1 kg suchej zaprawy i nie powinna zawierać grudek. Zarobiona świeża zaprawa wciskana jest w puste przestrzenie i ściągana na równo ze spoinami.

Czas schnięcia

W zależności od grubości ok. 30 minut.

W trakcie obróbki i schnięcia temperatura nie może być niższa niż +5 °C.

Nie poddawać obróbce w przypadku występowania bezpośredniego nasłonecznienia.

W przypadku występowania przeciągów należy uwzględnić krótszy czas wiązania.

Dane techniczne

Reakcja na ogień	A1	EN 13501
Gęstość objętościowa	≤ 200 (kg/m ³)	
Uniamienie	0/1 (mm)	
Maksymalne uziamienie	2 (mm)	

Przechowywanie

Możliwość składowania przez co najmniej 6 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu pod warunkiem zapewnienia ochrony przed wilgocią.

Zużycie / wydajność

Brak danych

Forma dostawy

Nr artykułu

Zaprawa wyrównująca TecTem® 35 L (35)

129164

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199

► Fax: +48 22 369 5157

► www.knauf.pl

Systemy ociepleń wewnętrznych TecTem®

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa