



## Knauf Płyta Brio 18

plyta gipsowo-włóknowa, 600 x 1200 mm

### Opis produktu

Płyta gipsowo-włóknowa grubości 18 mm. Element jednowarstwowego systemu suchego jastrychu.

Płyta Brio posiada frezowane krawędzie na tzw. zakładkę, łączone są ze sobą za pomocą kleju i wkrętów.

- Typ płyty: GF-W1 (wg EN 15283-2)
- Grubość płyty 18 mm

### Zakres zastosowania

Suche jastrychy Knauf Brio stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.

### Właściwości

- łatwy i prosty montaż
- odporne na nacisk rolek foteli biurowych
- możliwość stosowania w systemach ogrzewania podłogowego

# K851.pl - Brio 18 Knauf Płyta Brio 18

plyta gipsowo-włóknowa, 600 x 1200 mm



## Dodatkowe informacje

Stosowanie zgodnie z wytycznymi i zasadami montażu zawartymi w zeszycie technicznym F12.pl.

## Dane techniczne

Ciężar	22.5 (kg/m <sup>2</sup> )	
Gęstość	1280 (kg/m <sup>3</sup> )	
Reakcja na ogień	A1	EN 15283-2
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ]	10/4 (EN ISO 10456)	EN 15283-2
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]	0.25 (W/mK)	EN 15283-2
Wytrzymałość na zginanie	spełnione	EN 15283-2

## Przechowywanie

W suchym miejscu na paletach do płyt.

## Zużycie / wydajność

1 warstwa	1 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
-----------	-----------------------------------

## Forma dostawy

Nr artykułu

Płyta Brio 18 600 x 1200 (70)	82667
-------------------------------	-------

## Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Knauf Sp. z o.o  
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199  
Fax: +48 22 369 5157

www.knauf.pl

### Systemy podłogowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa