

## ŚNIEŻKA SUPERMAL® EMALIA ALKIDOWA



### Właściwości:

- HYBRID POWER SYSTEM - nowoczesna technologia hybrydowa zapewniająca doskonałe parametry produktu
- spełnia wymagania dla pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia
- odporna na środki dezynfekujące\*
- odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne
- łagodny zapach
- doskonała przyczepność do podłoża
- wysoka odporność na żółknięcie oraz czynniki mechaniczne
- doskonała wydajność i krycie
- szybko schnąca, elastyczna powłoka
- bez gruntu do powierzchni drewnianych

\*badania przeprowadzono na wybranych próbkach dezynfektantów

## ZASTOSOWANIE

Emalia przeznaczona jest do stosowania na powierzchnie metalowe i drewniane w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt chorych, w budynkach służby zdrowia, pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży, w budynkach oświaty, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

## WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Efekt dekoracyjny powłoki	połysk, satynowy połysk
Gęstość, w temp. 20±0,1°C najwyżej, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,5
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wżg. pow. 55±5% powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h]	16
Rozcieńczalnik	Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy bezaromatyczny Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy

## SPOSÓB STOSOWANIA

### Przygotowanie podłoża:

- podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zafuszczeń i innych zanieczyszczeń
- miejsca zafuszczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną
- powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych przed farbą podkładową należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna DREWKORN EXPERT,
- nowe powierzchnie metalowe zagruntować szybko schnącą farbą antykorozyjną Śnieżka Urekor S
- zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby ubytki zaszpachlować, odsłonięte podłoże zagruntować
- dobrej jakości stare powłoki zmatować drobnopięnistym papierem ściernym i odpylić
- podłoża niejednorodne kolorystycznie pomalować gruntem właściwym dla danego podłoża

### Przygotowanie wyrobu:

- emalię starannie wymieszać

- w zależności od potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem bezaromatycznym do wyrobów olejno- ftalowych marki Śnieżka

#### Malowanie:

- malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk
- kolejną warstwę (w razie potrzeby) nanosić po około 24 godz. (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia)
- narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku bezaromatycznym do wyrobów olejno- ftalowych
- Zaleca się nałożyć pierwszą warstwę o grubości ok. 35 mikronów na sucho.

**Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.**

### PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	postać handlowa	do 10%	-	-	1-2
Natrysk pneumatyczny	25÷35	do 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Natrysk hydrodynamiczny*	postać handlowa	-	0,26	20÷21	1-2

\* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

### OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

### OPAKOWANIA

200ml, 750ml

### WYDAJNOŚĆ

do 16 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu

### KOLORYSTYKA

biały satynowy połysk

biały połysk

### LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/d/FR): 300g/l (2010). Produkt zawiera max. 300 g/l.

### NORMY I ATESTY

**WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ**

**BEZPIECZEŃSTWO:** Łatwopalna ciecz i pary. Zawiera Kwasy tłuszczowe, C6-19 rozgałęzione, sole kobaltu (2+), oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy typu ABC do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

**UN1263****UWAGA!**

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.