



PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Dane techniczne:

Podstawa:	Poliuretan
Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Pod wpływem wilgoci z powietrza
Czas otwarty*:	Ok. 10 minut (przy 20°C/65 % RH)
Czas dociśnięcia*:	Ok. 15 minut
Pełne utwardzenie:	Ok. 30 minut
Gęstość:	1,5 g/cm ³ (DIN53479)
Odporność termiczna:	Od - 30°C do + 100°C
Temperatura aplikacji:	Od +5°C do +35°C
Wodoodporność	D4 (DIN EN 204)
Odporność na ścinanie	> 10 N/mm ² (DIN EN 204)
Zawartość substancji stałych	100% (wolny od rozpuszczalników)

*Podane czasy zależą od temperatury i wilgotności podłoża i otoczenia

Charakterystyka:

Szybkoschnący poliuretanowy klej montażowy o bardzo wysokiej sile spajania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych, w tym wilgotnych. Zwilżenie podłoża przyspiesza proces utwardzania i wzmacnia siłę spojenia. Błyskawicznie osiąga końcową siłę spojenia (80% maksymalnej wytrzymałości już po 10 minutach). Klej spienia się lekko podczas utwardzania - wypełniając nierówności powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników.

Zastosowanie:

- Wszelkie spojenia klejowe na podłożach drewnopochodnych
- Klejenie w przemyśle meblarskim
- Klejenie futryn okiennych i drzwiowych, narożników aluminiowych itp.
- Klejenie materiałów izolacyjnych, np. polistyrenu
- Klejenie konstrukcyjne elementów drewnianych.

Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą. W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym Soudal.

Opakowanie:

Kartusz 310ml.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę Soudal NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z systemem kontroli jakości ISO 9001.

Sposób użycia:

- podłoże powinno być czyste, odkurzone i odtłuszczone
- lekko zwilżyć obie powierzchnie klejone dla przyspieszenia procesu utwardzania,
- przy klejeniu dwóch materiałów nieporowatych zwilżyć tylko jedną z powierzchni,
- nałożyć klej na jedną z powierzchni i złączyć elementy w ciągu maksymalnie 5 minut od nałożenia kleju,

OPIS TECHNICZNY

KLE/PU/KN/2013

- ścisnąć i unieruchomić na około 15 minut, pełną wytrzymałość spojenie uzyskuje po ok. 30 minutach (w zależności od warunków otoczenia),
- unikać przesuwania klejonych materiałów w czasie utwardzania kleju,
- świeży klej usuwać przy pomocy Płynu czyszczącego do pianki Soudal,

- klej utwardzony może być usuwany tylko mechanicznie.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, nosić odpowiednie rękawice ochronne. Zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.