



KLEJ DO STYROPIANU 28A

Dane techniczne:

Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne
Czas schnięcia otwartego (*):	Ok. 15 minut (przy 20°C/65 % RH)
Czas wysychania (*):	Ok. 24 h (przy 20°C/65 % RH)
Ciężar właściwy:	1,83 g/cm ³
Zawartość masy suchej:	82%
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	Od - 20°C do + 70°C (utwardzony)
Zużycie (*):	Ok. 1000-1500 g/m ² (szpachla), Ok. 200g/m ² (punktowo)
Temperatura aplikacji:	Od + 5°C do +30°C

* parametr zależny od temperatury i wilgotności otoczenia oraz typu podłoża

Charakterystyka:

Gotowy do użycia, elastyczny klej dyspersyjny o wysokiej sile spajania i doskonałej



przyczepności do typowych budowlanych podłoży porowatych: betonu, kamienia, drewna. Może wypełniać niewielkie nierówności podłoża. Nie

zawiera rozpuszczalników, praktycznie bezwonny. Po utwardzeniu niepalny.

Zastosowanie:

- klejenie twardego i miękkiego polistyrenu oraz syntetycznych materiałów spienionych,
- przyklejanie styropianowych paneli sufitowych i ściennych,
- montaż listew wykończeniowych itp.

Przechowywanie:

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

Opakowanie:

Wiadra 1kg, 5kg, 15kg

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001. Spełnia wymagania LEED „Niskoemisyjne materiały: kleje i uszczelniacze”: SCAQMD Reg. 1168 (VOC < 50 g/L).

Sposób użycia:

- Podłoże oczyścić z kurzu i tłuszczu, w razie potrzeby wyrównać i zagruntować.
- Klej nakładać szpachlą zębatą lub punktowo na powierzchnię, którą można pokryć płytami w ciągu 10 minut.
- Ułożyć płyty lub panele i mocno docisnąć.
- Pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny
- Czyszczenie narzędzi i podłoża: wodą bezpośrednio po użyciu. Utwardzony klej usuwać mechanicznie.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju 28A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.