



PUROCOL EXPRESS

Dane techniczne:

Podstawa:	Poliuretan
Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Pod wpływem wilgoci z powietrza
Czas otwarty*:	Ok. 15 minut (przy 20°C/65 % RH)
Czas dociśnięcia*:	Ok. 1h
Gęstość:	1,11 g/cm ³ (DIN53479)
Odporność termiczna:	Od - 30°C do + 100°C
Temperatura aplikacji:	Od +5°C do +35°C
Wodoodporność	D4 (DIN EN 204)
Odporność na ścinanie	> 10 N/mm ² (DIN EN 204)
Zawartość substancji stałych	100% (wolny od rozpuszczalników)

*Podane czasy zależą od temperatury i wilgotności podłoża i otoczenia

Charakterystyka:

Purocol Express jest jedno-składnikowym klejem poliuretanowym o bardzo krótkim czasie utwardzania. Gwarantuje wysoką siłę spoiny i doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, w tym wilgotnych. Spienia się lekko podczas utwardzania - wypełniając nierówności powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników. Wysycha do stanu przezroczystego.

Zastosowanie:

- Klejenie elementów stolarki okiennej i drzwiowej - spełniającej wymagania klasy D4
- Klejenie materiałów izolacyjnych, w tym styropianu do różnych podłoży budowlanych
- Klejenie drewnianych elementów konstrukcyjnych, np. stopni schodów, parapetów, pergoli itp. narażonych na trudne warunki atmosferyczne i długotrwałe działanie wody i wilgoci.

Nie stosować do PE i PP. W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

Opakowanie:

Kartusz 310ml.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z systemem kontroli jakości ISO 9001. Posiada certyfikat KOMO nr. 33086.

Sposób użycia:

- podłoże oczyścić z kurzu i tłuszczu, lekko nawilżyć dla przyspieszenia procesu utwardzania kleju,
- nałożyć klej na jedną z powierzchni i złączyć elementy w ciągu maksymalnie 5 minut od nałożenia kleju,
- ścisnąć i unieruchomić na około 1 godzinę, pełną wytrzymałość spoiny uzyskuje po 2-3 godzinach (w zależności od warunków otoczenia),
- świeży klej usuwać przy pomocy Płynu czyszczącego do pianki Soudal,
- klej utwardzony może być usuwany tylko mechanicznie.

OPIS TECHNICZNY

KLE/PR/EX/2013

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, nosić odpowiednie

rękawice ochronne. Zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.